

COVERING SYSTEM

8100**AQUASTOP TAPE**

Denumirea anterioară a produsului: Bandă de etanșare flexibilă



SE MENTINE FLEXIBIL

Pentru piscine, un produs indispensabil

Flexibilitate ridicată chiar și la temperaturi scăzute, rezistă la solicitări chiar și pe vreme cu temperaturi negative.

Recomandat pt băi și piscine, impermeabil până la o coloană de apă de 50 de metri.

Rezistență ridicată la rupere, alungire și flexibilitate ridicată.

Rezistent la substanțe chimice, apă clorurată și calcaroasă.

Datorită învelișului din material textil, asigură o bună aderență la îmbinarea structurilor din diferite materiale.



exterior: pardoseală + perete

interior: pardoseală + perete

potrivit pentru piscine

pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru conectarea flexibilă a structurilor atunci când se utilizează straturi impermeabile. Pentru crearea rosturilor de dilatare în substraturile impermeabile. Pentru balcoane, piscine, spa-uri și băi. Pentru impermeabilizarea dispersabilă pe bază de polimeri-ciment și bitum.

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

30 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul aplicării suprafața în lucru trebuie protejată de efectele nedorite ale soarelui, căldurii, umidității și curenților de aer. Protejați suprafața aplicată de îngheț și ploaie. Încălzirea materialului este interzisă.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Suportul trebuie să îndeplinească standardele în vigoare, să fie solid, fără parti instabile, fără praf, vopsea, reziduuri de agenți chimici sau eflorescențe. Suportul trebuie să fie rugos, stabil, uscat și uniform absorbant. Suprafața să nu fie înghețată sau impermeabilă.

Pregătirea stratului suport

În funcție de absorbția de apă a substratului și de condițiile de mediu, sunt necesare următoarele: Utilizați grundul Cemix pe substraturi absorbante și neabsorbante sau utilizați puntea de legătură pe bază de cuarț Cemix. Pentru substraturile non-standard, modificați-le utilizând o metodă adecvată pentru a obține proprietățile dorite. Neteziți orice denivelare a substratului cu materiale Cemix adecvate și lăsați să se usuce și să se întărească. Substratul trebuie să respecte reglementările, standardele relevante sau recomandările producătorului.

Instrucțiuni de lucru

Aplicați un strat de hidroizolație care se întinde pe suportul pregătit în prealabil cu un instrument adecvat, de ex. cu o pensula, bidinea și aplicați imediat banda. La rosturile de dilatare sa lasati banda suplimentar (forma de omega). Apăsați banda în hidroizolație astfel încât să fie uniform încorporat. Suprapunerea benzilor este de 10–15 cm. La aplicarea celui de-al doilea strat de hidroizolație, acoperiți banda.
Rezistența la temperatură: între -30 °C și +90 °C.
Rezistența la alungirea la rupere: 190 %
Rezistența la presiunea apei: 0,5 bar

Consum

Consum de material min.
1

Protecție după aplicare

După aplicare suprafața hidroizolată trebuie protejată de efectele nedorite ale soarelui, căldurii, umidității și curenților de aer. Protejați suprafața aplicată de îngheț și ploaie. Încălzirea directă a suprafeței este interzisă.

PRODUSE RECOMANDATE

8103	AQUASTOP CORNER IN	Bandă de etanșare flexibilă pentru colțuri interioare
8104	AQUASTOP CORN OUT	Bandă de etanșare flexibilă pentru colț exterior
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	Bandă de etanșare – mică
8110	AQUASTOP IN	Emulsie hidroizolantă. Nu conține bitum; pe bază de polimeri în dispersie. Flexibilitate ridicată; etanș la vapori de apă
8140	AQUASTOP FLEX	Mortar hidroizolant flexibil
8145	AQUASTOP FLEX 2K	Mortar hidroizolant flexibil, bicomponent, pe bază de ciment și liant de dispersie

PARAMETRI TEHNICI

Materie primă	Cauciuc sintetic cu acoperire textilă nețesută
Permeabilitatea la apă sub presiune	Da
Poate fi utilizat în medii cu apă potabilă	Nu

VARIANTE DE PRODUCE



Distribuție în	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
?	10 m	50 m
Tipul ambalajului	cutie	cutie
Ambalare	hârtie	hârtie
Perioada de garanție/depozitare, în luni	24 M	24 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
cutie	hârtie	în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Note generale	Benzile de etanșare nu sunt rezistente la substanțele petroliere (ulei mineral, benzină, combustibil) și la unii solvenți, în special cei aromatici (de exemplu, toluenul).
Notă juridică	Aviz juridic