

COVERING SYSTEM

8130

AQUASTOP MEMBRANĂ



FOLIE DE IMPERMEABILIZARE ȘI BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

Placă de impermeabilizare pentru exterior și interior

Prezintă o rezistență ridicată la tracțiune și rupere, precum și o bună capacitate de acoperire a fisurilor.

Asigură o impermeabilizare și o etanșare perfectă împotriva vaporilor de apă chiar și în cazul substraturilor delicate (de ex. gips-carton)

Rezistență la substanțe chimice – alcali, acizi diluați și soluții saline.



exterior: pardoseală + perete

interior: pardoseală + perete

pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Placă de impermeabilizare cu permeabilitate redusă la vaporii de apă.

Pentru clasele de umiditate I, II, III și IV, atât în interior, cât și în exterior.

Pentru suprafețe de suport ușor instabile (de ex. gips-carton).

Pentru piscine, băi, saune și băi termale.

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

30 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul prelucrării, evitați expunerea directă la soare, căldură, umiditate și curenți de aer. Protejați materialul de îngheț și de ploaie. Este interzisă încălzirea directă a materialului.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Suportul trebuie să respecte standardele aplicabile, să fie solid, fără particule libere, fără praf, vopsea, reziduuri de agenți de demulare și fără eflorescențe. Trebuie să fie suficient de aspru, uscat și să absoarbă umezeala în mod uniform. Suprafața nu trebuie să fie înghețată sau hidrofugă. Suportul trebuie să aibă un volum stabil.

Pregătirea stratului suport

În funcție de gradul de absorbție al suportului și de condițiile de mediu, sunt necesare următoarele: pe suporturile absorbante se utilizează grundul Cemix, iar suporturile netede și neabsorbante trebuie asprite sau se utilizează puntea de aderență cu granule de cuarț Cemix. În cazul substraturilor neconforme, modificați-le prin metode adecvate pentru a obține proprietățile dorite. Nivelati denivelările substratului cu materiale Cemix adecvate și lăsați-le să se usuce și să se întărească. Substratul trebuie să respecte reglementările, standardele sau recomandările producătorului materialului.

Instrucțiuni de lucru

Tăiați placa de impermeabilizare Cemix la dimensiunea dorită cu foarfeca sau cu un cuțit. Aplicați un strat de adeziv pentru gresie de tip Cemix C2 pe substratul pregătit în prealabil, folosind o spatulă dințată de 4–6 mm. Presăm plăcile de impermeabilizare Cemix așezate în adezivul proaspăt aplicat cu o spatulă sau un rulou, pornind de la centru spre exterior. Îmbinările plăcilor de impermeabilizare trebuie să aibă o lățime de minimum 50 mm, ținând cont de direcția de curgere. Suprapunerea se lipește cu impermeabilizant Cemix aplicabil prin întindere; dacă este necesară o etanșare sporită împotriva vaporilor (de exemplu, în cabine de aburi sau în clădiri din lemn), se utilizează impermeabilizant Cemix cu liant dispersiv. Pentru realizarea colțurilor și a îmbinărilor se utilizează bandă de întărire a îndoiturilor și elemente de colț Cemix. Etanșarea trecerilor peste țevi și a gurilor de scurgere se realizează cu manșete Cemix.

Consum

Consum de material min.
1

Protecție după aplicare

După aplicare, trebuie evitate efectele negative directe ale soarelui, căldurii, umidității și curenților de aer. Protejați produsul de îngheț și de ploaie. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței. Înainte de aplicarea stratului de acoperire, izolația hidrolică trebuie protejată împotriva deteriorărilor mecanice grave și a substanțelor chimice agresive (alcali puternici, acizi, solvenți organici).

PRODUSE RECOMANDATE

8100	AQUASTOP TAPE	Bandă elastică de etanșare 120 mm
8103	AQUASTOP CORNER IN	Bandă de etanșare flexibilă pentru colțuri interioare
8104	AQUASTOP CORN OUT	Bandă de etanșare flexibilă pentru colț exterior
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	Bandă de etanșare – mică
8140	AQUASTOP FLEX	Mortar hidroizolant flexibil
8245	S1 FLEX	Adeziv cu grad ridicat de flexibilitate (pentru placări ceramice de mari dimensiuni)
8248	RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	Adeziv flexibil pentru placări ceramice de mari dimensiuni

PARAMETRI TEHNICI

Permeabilitatea la apă sub presiune	Da
Poate fi utilizat în medii cu apă potabilă	Nu

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR/SL
Metru pătrat	30 m ²
Alege culoarea	standard blau
GTIN (EAN)	9005561105950
Perioada de garanție/depozitare, în luni	24 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
		În ambalajul original, nedeschis, protejați de daune

Servicii	Service, inchiriere masini
----------	----------------------------

Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
-------------------------	-------------------------

Note generale	Benzile nu sunt rezistente la substanțele pe bază de petrol (petrol, benzină, combustibil) și la anumiți solvenți, în special la substanțele aromatice (de ex. toluen).
---------------	---

Notă juridică	Aviz juridic
---------------	--------------