



GRIZZLY MONTAGE CRYSTAL

ADEZIV POLIMERIC TRANSPARENT, UNIVERSAL ȘI SUPER-RAPID PENTRU CONSTRUCȚII, CU REZISTENȚĂ FINALĂ RIDICATĂ.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Un adeziv polimeric transparent, universal și super-rapid pentru construcții, pentru utilizare la interior și la exterior, cu rezistență finală ridicată. Pentru lipirea tuturor tipurilor de obiecte pe toate tipurile de suprafețe.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipire: de exemplu, lemn, metale, piatră (naturală), materiale plastice (a se testa în prealabil), ceramică, sticlă, plută, spumă de polistiren; beton, tencuială, placaj și multe altele pe toate tipurile de suprafețe (netede, poroase, neporoase și ușor umede). Toate tipurile de obiecte: Ideal pentru plinte, șipci, pervazuri, praguri, lambriuri de streșină, materiale tip plăci, material izolan, trepte de scări, plăci ceramice, oglinzi, ornamente din polistiren, rame și borduri decorative.

Nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE și bitum. Atunci când lipiți plastic, realizați mai întâi un test de aderență. Aderența la plastic poate varia în funcție de tipul de material sintetic și de calitatea plasticului.

PROPRIETĂȚI

- Complet transparent
- Aderență inițială ridicată (600 kg/m² în 10 secunde)
- Rezistență finală ridicată (25 kg/cm² în 6 ore)
- Super rapid
- Pentru toate materialele
- Potrivit pentru toate suprafețele
- Pentru utilizare la interior și exterior
- Umplutură
- Fără solvenți
- Fără acizi, inodor
- Flexibil
- Permite corecțiile

Rezistență la umiditate

- Rezistență la temperatură: între -40 °C și +100 °C
- Nu se contractă, adeziv 100 %

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: A se aplica doar la temperaturi între +5°C și +40°C.

Cerințe ale suprafeței: Ambele părți trebuie să fie solide, curate și lipsite de praf și grăsimi. Nu este necesară utilizarea de grund. Suprafața poate fi ușor umedă.

Unelte: Aplicați conținutul cartușului utilizând un pistol pentru etanșeizant. Dacă este necesar, folosiți un ciocan din cauciuc pentru a lovi ușor.

APLICARE

Acoperire: Cu lipire în puncte: 5-8 m²/kg. Linii: un cartuș produce aproximativ 8-15 metri de adeziv (în funcție de diametrul duzei tăiate).

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, deschideți cartușul în partea de sus, prin tăierea niplului din plastic de deasupra filetului, folosind un cuțit ascuțit. Fixați duza pe cartuș și tăiați-o la un unghi până obțineți diametrul dorit.

Lipire și fixare: Tăiați duza la un diametru de cel puțin 0,5 cm.

Etanșare: Tăiați duza la un unghi potrivit lățimii îmbinării dorite.

Tăiați filetul și asamblați duza. În funcție de greutatea materialului, aplicați adezivul uniform în benzi verticale sau puncte la intervale cuprinse între 10 și 40 cm. Aplicați întotdeauna adezivul pe colțuri și de-a lungul marginilor.

Mișcarea reciprocă a materialelor (panouri de fațadă) poate fi realizată printr-o grosime a adezivului de 3 mm (utilizați blocuri distanțiere sau bandă). Asamblați materialele cu o mișcare de împingere și presăți sau ciocăniți ferm pentru a le îmbina.

Corecția este încă posibilă. Închideți cartușul în mod corespunzător imediat după utilizare.

Pete/reziduuri: Folosiți alcool alb pentru curățarea uneltelor și pentru îndepărtarea reziduurilor proaspete de adeziv.

Reziduurile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

Puncte de atenție: Următorii timpi de uscare se bazează pe lipirea a cel puțin un material poros și cu un strat de adeziv cu o grosime de aproximativ 1 mm. Dacă sunt lipite două materiale neporoase și/sau stratul de adeziv este mai gros, timpii de uscare pot fi substanțial mai îndelungați. Când adezivul este aplicat sub apă, acesta poate deveni alb. Evitați contactul direct de durată cu radiațiile UV (de exemplu, aplicațiile de etanșare la exterior).

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



GRIZZLY MONTAGE CRYSTAL

ADEZIV POLIMERIC TRANSPARENT, UNIVERSAL ȘI SUPER-RAPID PENTRU CONSTRUCȚII, CU REZISTENȚĂ FINALĂ RIDICATĂ.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modul la alungire 100%:	0,9 MPa
Bază chimică:	Polimer SMP
Rezistența chimică:	Bună
Coeficient întărire:	2,5 mm/24h
Densitate aprox.:	1,04 g/cm ³
Elasticitate:	Bună
Alungirea de rupere:	250%
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Rezistența finală de lipire:	250 N/cm ²
Rezistență finală de lipire după:	4 ore. Aceasta poate varia, în funcție de circumstanțe, cum ar fi materialele, temperatura și umiditatea.
Duritate (Shore A):	42
Lipire inițială după:	2 ore. Aceasta poate varia, în funcție de circumstanțe, cum ar fi materialele, temperatura și umiditatea.
Temperatura minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	100°C
Rezistență la mușcări:	Bună
Rezistență la umiditate:	Foarte bună
Posibilitate vopsire:	Bună
Rezistență la forfecare:	250 N/cm ²
Formare peliculă după:	30-45 minute
Materie solidă aprox.:	100%
Fără solvenți:	Da
Rezistența la întindere (N/cm ²) aprox.:	150N/cm ²
Rezistență UV:	Moderat
Vâscozitate:	Păstos
Rezistență la apă:	Bună

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Închideți recipientul în mod adecvat și depozitați-l într-un spațiu uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Șos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro