

Duschdicht DU 15

(Hidroizolație pentru suprafețe interioare DU 15)



- > Uscare rapidă
- > Aplicabilă cu rolă și cu gletiera
- > Gata preparată

Descriere produs

Hidroizolație alternativă, monocomponentă, cu uscare rapidă, fără conținut de solvenți, gata preparată, impermeabilă la apă, elastică în timp, aplicabilă în strat continuu, fără rosturi.

Recomandată numai la interior, pentru hidroizolarea continuă a suprafețelor peretilor și pardoselilor în spațiile umede (ex. dusuri, băi, etc.) împotriva apei fără presiune. Se utilizează ca hidroizolație sub placajele ceramice. Corespunde standardului EN 14891 și claselor de solicitări la umiditate W1 – W4 conform normei ÖNORM B 3407 și clasei de solicitări la umiditate A0 conf. ZDF Merkblatt.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
---------------------	-----------------	-------

Depozitare:

cca. 12 luni, în mediu uscat, ferit de îngheț, pe paleti din lemn, în ambalaje originale, nedesfacute.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Rolă trafalet din spuma sau cu blană, gletiera.

Prelucrare:

Materialul este gata preparat, nu necesită amestecare. Se preia direct din găleata, cu trafaletul sau fierul de glet și se întinde pe suprafața suport amorsată, în strat continuu și uniform. Se aplică în 2 straturi, pe întreaga suprafață, se respectă timpurile de uscare între straturi. La zonele de îmbinări perete-pardoseală, perete-perete, este obligatorie folosirea benzii de etansare Dichtband DB 70 / Kemaband. De asemenea la străpungerile țevilor și la sifoanele de scurgere se vor folosi manșetele de etansare Murexin DZ 35 resp. DZ 70. După utilizare, sculele se spală bine cu apă.

Date tehnice

timp de aerisire	cca. 10 min. pt. primul strat
Culoare	gri
Consum	cca. 1,5 kg/m ² per mm grosime strat (cca. 0,8 kg/m ² per 0,5 mm grosime strat)
Valoare μ	cca. 2500
grosimea stratului uscat	min. 0,5 mm (in 2 straturi), max. 2,0 mm (in 2 straturi)
Numar de straturi	min. 2 straturi sunt necesare
Instalarea placilor ceramice	dupa cca. 3 ore

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

ÖNORM B 3407

ZDB-Merkblatt

EN 14891

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Beton

Sapa de ciment

Sapa anhidrit

Asfalt turnat

Tencuiala de ipsos

Tencuiala de var-ciment

Zidarie

Placi de gips-carton, placi de ipsos pt. constructii

Beton decofrat (absorbant)

BCA

Materiale lemnoase

Nu este recomandat: pentru solicitari la apa sub presiune, ex. la bazine de inot si in spatii exterioare (terase, balcoane).

Stratul suport trebuie sa fie uscat, stabil, portant, fara urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente si sa corespunda standardelor si normelor europene, precum si regulilor generale specifice, recunoscute.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acuratății tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.
- Hidroizolațiile alternative se vor aplica în minim două straturi.
- Materialul preparat, care a început procesul de întărire nu se va dilua sau amesteca cu material proaspăt în scopul utilizării!

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Înainte de aplicarea hidroizolațiilor trebuie remediate defectele de suprafață de la nivelul stratului suport într-o etapă separată.

Recomandări generale:

- De principiu recomandăm în prealabil realizarea unei suprafețe de probă sau efectuarea unui test pe o suprafață redusă.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrări de reparații ulterioare, se va păstra un produs original din cadrul sarjei respective.
- Hidroizolațiile alternative nu se vor utiliza ca hidroizolații pentru elementele de construcție (fundatii, etc.)
- Pe durata prelucrării și întăririi, încălzirea prin pardoseală nu trebuie pornită.

Informațiile prezentate reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variația ușoară a valorilor indicate de la o sarja la alta, dar fără a fi influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.