

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS

SikaTherm EPS 150

Polistiren expandat ignifugat

DESCRIERE PRODUS

Panouri termoizolante premium obtinute prin expandarea perlelor ignifugate din polistiren, pentru spații cu încărcare statică ridicată; terase circulabile, sub pardoseli cu trafic mediu.

UTILIZARI

- Termoizolatii fatade (ETICS)
- Terase circulabile
- Sub pardoseli cu trafic mediu

CARACTERISTICI / AVANTAJE

- Densitate 23 kg/m³
- Proprietati termice (conductivitate si rezistenta termica) si mecanice (rezistenta la compresiune si la impact) superioare.

TESTE

APROBARI / STANDARD

Certificare in conformitate cu SR EN 13163+A1:2015

- EMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft. – organism de certificare notificat cu numărul de identificare 1415, a emis raportul nr. O-6/2015
- Institutul national de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, URBAN-INCERC, Șos. Pantelimon nr.266, sector 2, București, Romania; sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117, nr. identificare NB 1841 a emis rapoartele: 514/18.06.2015; 723/31.07.2015;
- AXACERT SRL Tancabesti-Snagov – ILFOV a emis raportul 642.2/16.04.2019.

DATE DESPRE PRODUS

ASPECT

AMBALARE

Baxuri cu volum aprox. 0,25 m³

DATE TEHNICE

Marcaj conform SR EN 13163+A1:2015

EPS150 - EN 13163 - T1 - L2 - W2 - Sb2 - P3 - BS250 - CS(10)150 - DS(N)2 - DLT(1)5 - TR200 - WL(T)3 - DS(70,90)1 - CC(2.5/2/10)150 - CP3

Caracteristica	Clasa	Valoare	Metoda de testare
Reactia la foc	E		SR EN 13501-1
Absorbție de apa de lunga durata prin imersie (%)	WL(T)3	≤3	SR EN 12087
Emisie de substante periculoase		NPD	SR EN 13163
Rigiditate dinamica		NPD	SR EN 29052-1
Rezistenta termica (m ² K/W)		0,60 – grosime 20mm 1,50 - grosime 50mm 3,00 - grosime 100mm 4,55 - grosime 150mm 6,05 - grosime 200mm	SR EN 12667
Conductivitate termica (W/mK)		0,033	SR EN 12939
Grosime (mm)	T1	±1	SR EN 823
Efortul de compresiune la o deformatie de 10% (kPa)	CS(10)150	≥150	SR EN 826
Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%)	DLT(1)5	≤5	SR EN 1605
Rezistenta la incovoiere (kPa)	BS250	BS≥250	SR EN 12089
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe (kPa)	TR200	≥200	SR EN 1607
Fluaj din compresiune, (%)		CC(2.5/2/10)150	SR EN 1606
Rezistenta la inghet-dezghet, (kPa)		NPD	SR EN 12091
Lungime (mm)	L2	1000±2	SR EN 822
Latime (mm)	W2	500±2	SR EN 822
Perpendicularitate pe lungime si latime (mm/m)	Sb2	±2	SR EN 824
Perpendicularitate pe grosime (mm/m)	Sd2	±2	SR EN 824
Planeitate (mm)	P3	±3	SR EN 825
Stabilitate dimensionala conditii laborator	DS(N)2	±0.2	SR EN 1603
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%)	DS(70,90)1	1	SR EN 1604
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- μ		30-70	SR EN 13163 (tabelul F.2)
Permeabilitatea la vapori de apă- δ, (mg/(Pa.h.m))		0,009-0,020	SR EN 13163 (tabelul F.2)
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m)		NPD	SR EN 12086

INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ

Punerea în operă se realizează conform normativelor și ghidurilor tehnice de specialitate, respectând regulile de bună practică specifice termoizolațiilor cu polistiren expandat

VALUE BASE

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. The measured data may vary due to circumstances beyond our control.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical product, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LEGAL NOTE

This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrate and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any advice offered. The user of the product must test product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request..
