

FACADE SYSTEM

2880

SOCKELTOP

CÂND BETONUL AR TREBUI SĂ FIE MAI MULT DECÂT GRI

Vopsea pentru soclu, ardezie și beton

Conținut ridicat de rășină polimerică: Foarte rezistent la impact mecanic. Potrivit pentru construirea și acoperirea gardurilor.

Durabil: rezistent la abraziune, lavabil, hidrofug și ușor de curățat.

Conținut ridicat de pigment: acoperire excelentă chiar și într-un singur strat.

Conține numai pigmenți anorganici stabili la culoare: Stabil la culoare, nu se va estompa.

Pe bază de acril: Rezistent la lumina UV și la intemperii.

Uscare rapidă: Poate fi revopsit rapid.

Gamă largă de culori: disponibile în 9 culori de bază gata amestecate și 80 de culori suplimentare Inspiration.



exterior: doar perete
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Adecvat pentru suprafețe verticale expuse la exterior, la intemperii și expuse mecanic, precum și pentru dale de ardezie și beton. Este, de asemenea, potrivit pentru fundațiile clădirilor și gardurilor și pentru suprafețele de beton nestructurale, unde nu are loc o expunere permanentă la apă.

Aplicarea pe suprafețe orizontale este recomandată în primul rând pentru suprafețe de circulație pietonală în interior sau acoperite în exterior, uscate și cu trafic moderat. Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe orizontale în zonele exterioare expuse la circulație auto.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
30 °C

Umiditate relativă în %
80

Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot avea un efect negativ și pot prelungi procesul de uscare a materialului. Vopsirea trebuie efectuată numai în condiții climatice adecvate: temperatura suprafeței și a aerului nu trebuie să fie mai mică de +5°C sau mai mare de +30°C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%. În timpul prelucrării, evitați efectele negative directe ale soarelui, căldurii, umidității și vântului. Protejați de îngheț și condens. Nu expuneți materialul la căldură directă.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele relevante, să fie rigid, stabil, fără particule libere, praf, contaminare, ulei, reziduuri de agenți de degajare a mușcăiului și eflorescențe. Acesta nu trebuie să fie impermeabil, trebuie să fie suficient de aspru, uscat, uniform absorbant și matur. Temperatura recomandată a suprafeței este cuprinsă între +5°C și +30°C. În cazul renovărilor, suprafața este curățată de zonele slab aderente și de straturile de vopsea, peliculele de vopsea, vopselele pulverizate și alte straturi decorative care sunt ușor și rapid solubile în apă. În cazul suprafețelor foarte murdare în primă instanță, sau al suprafețelor contaminate cu alge, recomandăm spălarea cu jet de apă, în acest din urmă caz se recomandă dezinfectarea ulterioară după spălare.

Pregătirea stratului suport

Substratul trebuie să fie uscat, să aibă o rezistență adecvată și să fie lipsit de praf și murdărie. Înainte de vopsire, aplicați întotdeauna un strat de grund de vopsea diluat cu apă (max. 15-20% apă). Așteptați cel puțin șase ore după aplicarea primului strat de grund diluat. Pentru suprafețe foarte absorbante, utilizați Grundplus. Evitați formarea unei suprafețe lucioase și antiderapante (suprafață supraimprimată) după aplicarea stratului de grund.

Amestecare

Înainte de aplicare, amestecați bine vopseaua la viteză mică, folosind paleta de amestecare corespunzătoare. Aplicați întotdeauna vopseaua pe o suprafață uscată, folosind o pensulă, o rolă sau un pistol de pulverizare. În cazul în care există diferențe majore de culoare pe substraturi, aplicați în 2 straturi, adăugând 5% apă la vopsea la aplicarea primului strat și aplicând al doilea strat fără diluare. Puterea de acoperire a vopselei scade odată cu diluția! Nu este permisă amestecarea cu vopseaua a niciunui alt produs (în afară de apa utilizată pentru diluție).

Instrucțiuni de lucru

Înainte de aplicare, amestecați bine vopseaua la viteză mică, folosind paleta de amestecare corespunzătoare. Aplicați întotdeauna vopseaua pe o suprafață uscată, folosind o pensulă, o rolă sau un pistol de pulverizare. Atunci când aplicați cu o rolă, folosiți o grilă răzuitoare. Atunci când utilizați un pistol de pulverizare respectați instrucțiunile producătorului privind dimensiunea duzei și presiunea de lucru. Nu se poate realiza cu o rolă de pluș cu duză lungă standard. La colțuri exterioare și interioare, conducte, spaliere înguste etc. utilizați o rolă cu vârful lung. Pentru ca suprafețele să fie acoperite corespunzător, cu toate straturile de vopsea, întotdeauna să fie finisate în prealabil cu o pensulă sau o rolă mai mică, adecvată condițiilor. În cazul unor diferențe majore de culoare pe suprafețele de bază, se aplică în 2 straturi, adăugând 5% apă la aplicarea primului strat și aplicând al doilea strat fără diluare. Puterea de acoperire a vopselei scade odată cu diluția! Următorul strat poate fi aplicat după uscare. În condiții normale (temperatura aerului +20°C, umiditate relativă de 65%), acest lucru se poate face după 4-6 ore. Temperaturile scăzute și umiditatea relativă ridicată vor crește semnificativ timpul de uscare. Vopseaua necesară pentru acoperirea suprafeței finale (sau mai bine zis: toate suprafețele vopsite cu aceeași nuanță) se amestecă într-un recipient de dimensiuni adecvate. Pentru suprafețe mari, unde această metodă nu este fezabilă din punct de vedere tehnic pentru a obține cantitatea de vopsea necesară pentru un strat, se amestecă mai întâi cel puțin trei găleți de vopsea în recipientul utilizat pentru omogenizare. Când o treime din vopseaua astfel preparată a fost consumată, se toarnă un alt strat de vopsea în recipient și se amestecă bine cu restul etc. Nu este necesar să se amestece vopseaua albă nediluată provenită din același lot de producție. Fiecare suprafață de perete este vopsită de la o margine la alta fără întrerupere. Protejați suprafețele fațadelor de soare, vânt sau precipitații prin acoperirea lor, dar nu lucrați în caz de ploaie, ceață sau vânt puternic (>30 km/h). Rezistența suprafețelor proaspăt vopsite la precipitații (spălarea stratului de vopsea) va fi obținută după cel puțin 24 de ore în condiții normale (temperatura aerului +20°C, umiditate relativă 65%). Nu este permisă amestecarea cu vopseaua a nici unui alt produs (altul decât apa utilizată pentru diluție). Necesarul exact de vopsea poate fi determinat prin aplicarea de probă. Pentru a asigura un aspect uniform al culorii, utilizați numai materiale cu același număr de lot de producție. Culoarea vopselei trebuie verificată prin aplicare de probă înainte de prelucrare, deoarece nu putem accepta reclamații privind nuanța culorii după aplicare.

Consum

Consum de material min.
0.1

Consum de material max.
0.15

**Consum de material, în
unitate de măsură**
l/m²/strat

Protecție după aplicare

Materialul proaspăt aplicat trebuie să fie protejat de: lumina directă a soarelui, vânturi puternice, poluare, temperaturi ridicate și umiditate, îngheț și condens. Încălzirea directă a suprafeței este interzisă. În condiții normale, vopseaua se va usca în 12 ore.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

1615 CT Max

Mortar de reparații pentru defecte structurale ale betoanelor

1645 CT-MIX

Mortar fin de reparații pentru defecte structurale ale betoanelor

5450 GRUNDPLUS

Amorsa concentrata pentru suprafete absorbante

PARAMETRI TEHNICI

Liant	dispersie polimerică
Permeabilitatea la apă	W2
Permeabilitatea la vapori de apă	V2

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Cantitate	4,50 L
Tipul ambalajului	găleată
Ambalare	PP
Cantitate pe palet	60
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
găleată	PP	protejați de razele directe ale soarelui, depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii

Service, inchiriere masini

Instructiuni de eliminare

Nu turnați materialul rămas în canalizare.
Lăsați materialul rămas să se întărească. Eliminați tencuiala întărită ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale.

Eliminarea ambalajelor

Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a produsului). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Ambalajul poate fi eliminat în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

