

FACADE SYSTEM

2032

SOCKELPUTZ



INTARIREA ZONEI DE PLINTĂ

Tencuiala de ciment pentru plinte

Rezistență ridicată: ideal pentru zona de plintă.

Materialul poate fi driscuit: aplicație pentru economisirea timpului.

Absorbție scăzută a apei, rezistentă la îngheț: impermeabilizarea zidăriei.

Se poate aplica mecanizat: crește eficiența muncii.



exterior: doar perete

interior: doar perete

pentru pardoseală

pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Tencuiala hidrofugă de substrat este ideală pentru zonele de soclu ale clădirilor rezidențiale, fie că sunt noi sau vechi, precum și pentru clădirile publice și industriale. Este compatibil cu materiale precum cărămida, betonul, BCA, cărămida de var, piatra termică și pereții adecvat pregătiți din aglomerări de aschii de lemn. De asemenea, poate fi aplicată sub stratul de impermeabilizare al pereților.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrării, temperaturile aerului și ale substratului trebuie să fie între +5 °C și +25 °C. Pe durata perioadei de întărire, trebuie să se evite expunerea directă la soare, căldură excesivă, îngheț, umiditate mare (precum ploaia) și curenți de aer. Temperaturi scăzute pot influența negativ procesul de întărire, prelungind timpul necesar prizei materialului. Tencuiala nu trebuie să fie expusă la îngheț pe durata perioadei de întărire!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Tencuiala de ciment Sockelputz este destinată pereților și se aplică pe suprafețe cu rezistență adecvată, curate de praf și murdărie. Temperatura optimă pentru substrat este între +5 °C și +25 °C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de a începe lucrul, protejați suprafețele care necesită protecție! Trebuie să remediați orice defecte ale zidăriei cu cel puțin trei zile înainte de a începe lucrul. Eliminați toată tencuiala desprinsă, umpleți crăpăturile mari și canelurile țevilor cu tencuială de reparație. Cu cel puțin o zi înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafețele pereților sunt uniform absorbante, stabile și aderente în mod uniform, după cum urmează:
Grund Contact VS: pentru cărămidă, beton, blocuri de zidărie și pereți mixti, folosiți amorsa de ciment Contact VS, sau în cazuri speciale, amorsa de grund Eurosan VS cu aderență îmbunătățită.
Pentru plăci OSB, utilizați amorsa de grund de ciment Contact VS consolidat cu plasă rabiț (grosime 8 mm) și așteptați 14 zile, sau folosiți mortarul reparator Renti consolidat cu plasă din fibră de sticlă rezistentă în mediu alcalin (145 g) și așteptați 4 zile.
Pentru suprafețe netede de beton, folosiți adezivul Klebespachtel aplicat cu o mistrie crestată.
Pentru suprafețe poroase de beton, folosiți grundul Contact Poren pentru BCA.

Amestecare

Mortarul de ciment Sockelputz este destinat fundațiilor și se amestecă cu apă pe șantier. Acesta poate fi amestecat într-o betonieră, cu un mixer orizontal (de exemplu, PFT HM24), uneori cu o mașină de amestecat mortar (utilizând un atașament adecvat) sau manual.

Cantitatea recomandată de apă pentru amestec este de aproximativ 0,22 l/kg (circa 9 l pentru un sac de 40 kg).
Consumul este de aproximativ 17 kg/m² pentru un strat de 1 cm grosime. Cantitatea exactă de material necesară poate fi stabilită printr-o aplicare de probă.
Grosimea recomandată a stratului: între 10 și 15 mm.
Timpul de aplicare: în jur de 3 ore.
Condițiile de prelucrare: temperaturile materialului, aerului și substratului trebuie să fie între +5 °C și +25 °C în timpul lucrărilor.
Perioada de valabilitate și condițiile de depozitare: produsul se păstrează 12 luni de la data fabricației în ambalajul original nedeschis, într-un spațiu uscat.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
40 kg	9,0

Instrucțiuni de lucru

Se recomandă utilizarea uneltelor tradiționale de zidărie, cum ar fi lingura de zidărie, pentru aplicarea tencuiei. Grosimea stratului recomandată este de minim 10 mm în interior și de minim 15 mm în exterior. În cazul în care este necesară o grosime mai mare a stratului pentru nivelarea suprafeței, tencuiala trebuie aplicată în mai multe straturi succesive, asigurându-se aderența corespunzătoare a fiecărui strat cu ajutorul unei mistrii crestate sau prin tăiere. Pentru pereți cu structură neuniformă, se sugerează folosirea unei plase de armare din fibră de sticlă, instalată în treimea superioară a stratului de bază al tencuiei. Unelte recomandate mistrie si dreptar de aluminiu pentru tencuială.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	15 mm
Grosimea minimă/strat	10 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material, în unitate de măsură
17	kg/m ² /cm

Timp de lucru



180 min

Protecție după aplicare

În condiții de vreme caldă și vântoasă, este important să protejați tencuiala care s-a întărit deja împotriva uscării rapide prin pulverizarea periodică a apei.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Curățați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

1645	CT-MIX	Mortar fin de reparații pentru defecte structurale ale betoanelor
2002	KONTAKT VS	Șprîț de tencuială pe bază de ciment
2005	Kontakt Poren	Amorsă pentru BCA
2112	Renobet	Masă de șpaclu rapidă pentru suprafețe de beton
2130	EUROSAN VS	Șprîț pentru aplicarea tencuielilor de asanare
2234	Klebespachtel	Adeziv pentru termoizolație la socluri

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	2mm
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm ²	5 N/mm ²
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm ²	2 N/mm ²
Conductivitate termică (λ) in W/(m.K)	0.74
Densitatea uscată în kg/m ³ - până la	1 700

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	40 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	30
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
----------	----------------------------

Eliminarea ambalajelor

Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (conform FDS). Doar ambalajele complet goale și necontaminate sunt apte pentru reciclare. Acestea nu trebuie aruncate la deșeurile municipale. Ambalajele trebuie eliminate respectând reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic