

FLOOR SYSTEM

5202

ESTRICH ZE12



SOLUȚIE ECONOMICĂ PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE

Șapă interioară de ciment pentru suprafețe cu încărcări reduse

Cea mai economică alegere pentru sarcini reduse, spații mici.
Substrat pentru suprafețe interioare, acoperite.
Aplicare mecanizată, asigură astfel o lucrare rapidă și eficientă
Consistență umedă, fără exces de apă, prin urmare se usucă mai repede
Creează o suprafață netedă, plană și rezistentă



interior: doar pardoseală
pentru prelucrare manuală și mecanizată



Domeniul de aplicare

Pentru suprafețe cu placare interioară. Pentru utilizare ca șapă flotantă sau ca șapă în contact direct cu substratul care urmează să primească un placare.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Tricotat? Evitați lumina directă a soarelui, căldura, înghețul, umezeala intensă (ploaia) și curenții de aer în timpul procesului de tricotat. Nu este permisă încălzirea directă a suprafeței. Temperaturile scăzute pot afecta în mod negativ întărirea și timpul de întărire a materialului va fi prelungit.

Amestecare

Șapa de ciment se amestecă cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face într-o betonieră, cu un malaxor orizontal (de exemplu, PFT HM24), uneori cu o mașină de amestecat (folosind un arbore de amestecare adecvat) sau manual. Timpul de amestecare în betoniere este de 3-5 minute. Pentru aplicarea șapei umede de pământ, se folosește un malaxor special pentru șape. se poate folosi un echipament special de amestecare și împrăștiere a șapei (Estrich Boy).

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
25 kg	2,2 L
40 kg	3,5 L

Amestecarea



Țimp de amestecare
5 min

Instrucțiuni de lucru

Întindeți materialul pe substratul pregătit și compactați-l, de exemplu, lovindu-l cu o mistrie. Apoi neteziți suprafața cu un profil H din aluminiu și neteziți-o cu o mistrie de material sau de oțel. Acum este timpul să trageți în jos cu o bară vibrantă.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	80 mm
Grosimea minimă/strat	30 mm

Consum



Consum de material min. 1.9	Consum de material max. 2.1	Consum de material, în unitate de măsură kg/m²/mm
---------------------------------------	---------------------------------------	---

Randament

unit
m2

Țimp de lucru



2 h

Circulabil



1 Zi

Protecție după aplicare

Evitați efectele negative ale soarelui, ale căldurii și ale curenților de aer. Protejați de îngheț și ploaie. Nu încălziți direct suprafața. Păstrați șapa umedă timp de 2-3 zile.

PRODUSE RECOMANDATE

5050 KONTAKT ZE

Amorsă (șlem) pe bază de ciment pentru șape brute în contact cu suportul

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Clasa de inflamabilitate	A1 _{fl}
Granulație maximă	4mm
Pus sub sarcină	7 Zi
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm ²	12 N/mm ²
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm ²	3 N/mm ²
Eliberarea de substanțe corozive	CT

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR/SL
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	48
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic