

Adeziv de parchet X-Bond MS-K 509



- > Fara continut de apa si solventi
- > Izolator fonic la zgomotul pașilor
- > Utilizare economica
- > Miros neutru



Descriere produs

Adeziv silanic superior, monocomponent, fara continut de apa si solventi (conf. TRGS 610). Izolator fonic la zgomotul pasilor, cu emisii extrem de reduse conf. EC1 si cu miros redus. pentru lipirea parchetului lamelar 16-22 mm, a duselelor de format mare din lemn stratificat si a parchetului prefabricat 2 si 3 stratificat.

*Se vor respecta recomandarile cu privire la lipirea elastica!

Nu este recomandat pe suporturi bituminoase (ex. asfalt turnat).

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
---------------------	-----------------	-------

Depozitare:

in mediu uscat si racoros, ferit de inghet, in ambalaje originale, nedesfacute, timp de 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Spaclu dintat: B3, B5, B11/PK, B15, B17

Prelucrare:

In cazul in care este necesara legarea prafului, sau blocarea umiditatii remanente, se utiliza dupa caz una dintre amorsele urmatoare: Amorsa D7, Amorsa PU 5 Express, Bariera impotriva umiditatii Epoxy 2K EP 170, Bariera silanica impotriva umiditatii MS-X3 sau Grund special de aderenta DX 9.

In plus, alegerea amorsei se face in functie de caracteristicile suportului (ex. puternic absorbant).

Adezivul se aplica cu spaclul cu dinti corespunzator, pe intreaga suprafata. Timpul de lucru este de cca. 50 - 60 minute. Parchetul se va asea pe patul de adeziv cu o miscare usoara de impingere laterala si se va bate usor pentru a asigura contactul in intregime intre adeziv si parchet. Suprafata este circulabila dupa 12 ore. Parchetul poate fi slefuit cel mai devreme la 48 de ore dupa lipire.

Urmele de adeziv se vor îndepărta în stare proaspătă cu Servetelele pentru curățare R 500. După întărire, adezivul se va putea îndepărta numai mecanic.

*În special în cazul parchetului netratat, fără îmbinare nut și feder, trebuie evitat la montaj ca adezivul să patrundă în rosturile dintre lamelele de parchet către partea superioară. Patrunderea adezivului la suprafața rostului poate fi considerată defect optic și poate avea ca efect înclădirea laterală a lamelor de parchet, plastifiantii din compoziția adezivului pot avea efect migrator și pot influența negativ aspectul lacului de parchet.

Date tehnice

Timp de aplicare	ca. 50 - 60 Min.
Rezistența finală	dupa cca. 48 ore
Consum	Consum în funcție de suport, de tipul parchetului și de dimensiunea dintelor spaclului: Dinti B3, B5, PK/B11, B15; cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² , Dinti B 17: 1,8 kg/m ²
Temperatura de prelucrare	ideal +16°C până la +25°C
Greutate specifică	1,6 g/cm ³

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)
EC1 PLUS

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi minerale uzuale
Sape de ciment și pardoseli din beton
Sape pe bază de sulfat de calciu
Suporturi din lemn
Sape uscate
Suporturi spacluite (sape autonivelante)

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Indicații de produs și de prelucrare

Tehnica parchetului și lipirii

(Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acuratății tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu
- - Compusii adezivului pot avea efect migrator și pot afecta aspectul lacului de parchet în zona rosturilor dintre lamele.

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului Murexin utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.