

COVERING SYSTEM

5450

GRUNDPLUS



AMORSA VERSATILA

Amorsa pentru suprafete diverse

Poate fi diluat in functie de utilizare.

Potrivit pentru majoritatea suprafetelor absorbante.

Este economic, deoarece poate fi intotdeauna adaptat nevoilor.

Este un liant de dispersie de generatie noua, care asigura o aderență și mai bună și o absorbție mai uniformă.

Fara solventi.



exterior: pardoseală + perete

interior: pardoseală + perete

pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru echilibrarea absorbției substraturilor gletuite cu ciment și gips. Înainte de aplicare placilor ceramice, pentru pregătirea suprafețelor de gips și ciment. Înainte de a aplicare sapa cu anhidrit și sapa autonivelanta, pentru amorsarea betonului și a substraturilor de ciment. Ca amorsa generala înainte de aplicarea tencuielilor, adezivilor pentru placi, vopselelor, tapetului și altor mortare.

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

30 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot afecta negativ priza și cresc timpul de uscare a materialului. Evitați expunerea directă la razele soarelui, umiditate și curenți de aer până la uscarea grundului.

Încalzirea directă a suprafeței amorsate este interzisă!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie solid, fără particule libere, fără praf, vopsea, reziduuri de agenți de tensionare și eflorescență. Trebuie să fie suficient de dur, uscat, uniform absorbant și maturat. Suprafața nu trebuie să fie înghețată sau hidrofugă. Substratul trebuie să fie stabil în volum.

Pregătirea stratului suport

Formează un strat flexibil și compact pe substrat. Bucățile care se desprind din substrat trebuie îndepărtate, golurile din substrat trebuie înlocuite cu materiale adecvate Cemix.

Amestecare

Materialul trebuie amestecat imediat înainte de utilizare. Diluarea (grund: apă) în funcție de utilizare:

- 2:1 pentru substraturi pe baza de gips;
- În cazul substraturilor cu ciment, un raport 1: 1 sau 1: 2 în funcție de absorbția de umiditate a suprafeței și un raport 2: 1
- În cazul tencuielilor și al altor suprafețe absorbante în mod normal, într-un raport de 1:2.
- Suprafețele foarte absorbante sunt amorsate de două ori, diluate într-un raport de 1: 3.

Instrucțiuni de lucru

Grundul se aplică uniform pe substrat folosind o perie sau o rolă. Stratul ulterior de grund se aplică întotdeauna după ce substratul s-a uscat timp de cel puțin 1 oră.

Consum

Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură
0.15	0.35	kg/m ² /strat

Circulabil



1 h

Protecție după aplicare

După aplicare, trebuie evitate expunerea la soare, căldura, umiditate și curenți de aer. Protejați suprafața amorsată de îngheț și ploaie. Încălzirea directă a suprafeței amorsate este interzisă!

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Curățați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

5532	NIVO EXTRA 3–15 mm	Șapă de egalizare autonivelantă
5545	NIVO RAPID FIBER 3–40 mm	Șapă autonivelantă, armată cu fibre, cu capacitate portantă ridicată
5570	NIVO SP 0–20	Șapă de egalizare autonivelantă (corectează denivelări ale șapelor brute)
5573	NIVO SP 10–30	Șapă de egalizare autonivelantă (pentru o suprafață netedă, perfect plană)
8225	FLEX	Adeziv de înaltă calitate pentru placări la interior și exterior
8242	S1 FLEX M	Adeziv (extra) flexibil pentru placări ceramice de mari dimensiuni

PARAMETRI TEHNICI

Liant

dispersie polimerică

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR/SL/SK	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Greutatea netă	10 kg	1 kg	5 kg
Tipul ambalajului	recipient	recipient	recipient
Ambalare	PP	PP	PP
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M	12 M	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
recipient	PP	feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii

Service, inchiriere masini

Instructiuni de eliminare

Nu aruncati materialul neconsumat in canalizare!
Lasati materialul neutilizat sa se intareasca (usuze) si apoi aruncați ca deșeuri de construcție în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Eliminarea ambalajelor

Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa tehnică de securitate).
Numai ambalajele complet golite și curate pot fi oferite pentru reciclare. Nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Note generale

Respectați reglementările in vigoare, procedurile de lucru și standardele aplicabile.
Nu este permisă adăugarea suplimentară de lianți, agregate și alți aditivi sau cernerea amestecului.
Acoperiți cu grijă sau protejați structurile adiacente ale clădirii împotriva stropirii.
Se amestecă bine materialul înainte de aplicare.
Protejați materialul de ploaie în timpul perioadei de uscare.

Notă juridică

Aviz juridic