

OUTDOOR SYSTEM

9303

UNIBETON

## PENTRU LUCRĂRI MEDII DE BETONARE. UȘOR DE MANEVRAT.

### 2 în 1: beton + șapă

Materialul poate fi șlefuit pentru a obține o suprafață netedă și uniformă.

Datorită texturii sale cu granulație fină și a consistenței umede ca pământul, este ușor de aplicat și de decojit.

Suprafața sa neporoasă, plană și solidă poate fi acoperită direct.



exterior: pardoseală + perete

interior: pardoseală + perete

pentru prelucrare manuală

### Domeniul de aplicare

Betonarea structurilor neportante.

Betonarea în interiorul clădirilor, de exemplu, umplerea cavităților. Ideal pentru fixarea bordurilor în grădină.

## TEMPERATURA DE LUCRU



**Temperatura minimă**  
5 °C

**Temperatura maximă**  
25 °C

### Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperaturile scăzute au un efect negativ asupra maturării și prelungesc timpul de întărire a materialului. În timpul prelucrării, trebuie evitate efectele negative directe ale înghețului, ale temperaturilor ridicate și ale ploii. Încălzirea directă a materialului este interzisă!

## PREGĂTIRE ȘI APLICARE

### Cerințe ale stratului suport

Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă, uscată, curată, fără praf, murdărie și îngheț. Trebuie să fie îndeplinite cerințele din fișa tehnică. Datele, recomandările de utilizare și instrucțiunile sunt valabile numai în condițiile specificate. În cazul în care condițiile de lucru sunt diferite sau dacă utilizarea materialului este diferită de cele specificate, instrucțiunile și recomandările de utilizare trebuie utilizate numai în scopul prevăzut. În cazul în care condițiile de utilizare sunt diferite și/sau materialul este utilizat în alte domenii decât cele specificate, trebuie obținute teste și/sau avizul unui expert înainte de utilizare.

### Pregătirea stratului suport

Înainte de aplicarea materialului, suprafața trebuie tratată cu o punte de aderență Cemix Kontakt ZE.

Amestecare

Se toarnă amestecul uscat în cantitatea prescrisă de apă și se amestecă cu un mixer la viteză mică. Utilizați apă potabilă sau apă conformă cu EN 1008 pentru a amesteca amestecul. Continuați să amestecați până când materialul este omogen și fără cocoloașe.

Necesar de apă



| Cantitate | Litri (Min) | Litri (recomandat) | Litri (max.) |
|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| 25 kg     | l           | 2,25 l             | l            |

Amestecarea



**Țimp de amestecare**  
5 min

Instrucțiuni de lucru

Aplicați materialul pe substratul pregătit și compactați-l, de exemplu, cu mistria. Apoi nivelați suprafața cu mistria și neteziți-o cu mistria sau cu mistria de oțel. Compactarea cu o placă vibrantă poate fi o metodă preferată.

Grosimea recomandată a stratului



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Grosimea maximă/strat | 100 mm |
| Grosimea minimă/strat | 50 mm  |

Consum



**Consum de material min.** 2      **Consum de material, în unitate de măsură** kg/m²/mm

Țimp de lucru



2 h

Circulabil



24 h

Protecție după aplicare

După aplicare, evitați expunerea directă la soare, îngheț, temperaturi ridicate, umiditate ridicată și ploaie timp de 24 de ore. Suprafața ar trebui să fie practicabilă după aproximativ 24 de ore de la aplicare.

PARAMETRI TEHNICI

| Liant                                           | ciment gri |
|-------------------------------------------------|------------|
| Clasa de inflamabilitate                        | A1         |
| Granulație maximă                               | 4mm        |
| Pus sub sarcină                                 | 1 Zi       |
| Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm² | 20 N/mm²   |

## VARIANTE DE PRODUCE



|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Distribuție în                              | HU/RO/HR |
| Greutatea netă                              | 25 kg    |
| Tipul ambalajului                           | sac      |
| Ambalare                                    | hârtie   |
| Cantitate pe palet                          | 48       |
| Greutate pe palet                           | 1 200 kg |
| Perioada de<br>garanție/depozitare, în luni | 12 M     |

| Tipul ambalajului | Ambalare | Condiții de depozitare                                        |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| sac               | hârtie   | depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servicii</b>                | Service, inchiriere masini                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Eliminarea ambalajelor</b>  | Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa cu date de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu le aruncați împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. |
| <b>Text standard -Calitate</b> | Monitorizarea calitatii                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Notă juridică</b>           | Aviz juridic                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |