

FACADE SYSTEM

2112

RENOBET



FINISARE RAPIDĂ ȘI ECONOMICĂ

Masă de șpaclu rapidă pentru suprafețe de beton

Oferă o suprafață netedă, care poate fi vopsită.

Fără fisuri: potrivit și pentru umplerea găurilor, canelurilor și a șanțurilor.

Poate fi aplicat în straturi subțiri: economisește material.

Ideal și pentru cosmetizarea betonului.

Se întărește rapid: poate fi vopsit și placat în aceeași zi.



exterior: perete + tavan

interior: perete + tavan

pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Poate fi utilizat pentru lucrări de reparații de suprafețe la clădiri rezidențiale noi și vechi, clădiri publice și clădiri industriale. Este potrivit pentru netezirea directă a suprafețelor din beton și beton armat, pentru reparații la zidăria din cărămidă și BCA, pentru netezirea suprafețelor de tencuiele noi și vechi, pentru umplerea canelurilor și golurilor mici, pentru ajustarea tocurilor de la uși și ferestre. A se utiliza numai pe suprafețe hidroizolate.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C. Evitați lumina directă a soarelui, căldura, înghețul, umiditatea intensă (ploaia) și curenții de aer în timpul perioadei de aplicare și priza al produsului. Temperaturile scăzute pot avea un efect negativ asupra prizei produsului, iar timpul de întărire este prelungit.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Suprafața de bază trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie solidă, stabilă, fără părți libere, praf, murdărie, ulei, reziduuri de agent de desfacere a mușchiului și eflorescență. Temperatura suprafeței de bază trebuie să fie între +5°C și +25°C.

Pregătirea stratului suport

Suprafața de bază trebuie să fie solidă, stabilă, fără părți libere, praf și murdărie. Înainte de începerea lucrului, acoperiți suprafețele care urmează să fie protejate. Înainte de aplicarea mortarului de reparații, se verifică și se reglează absorbția uniformă a suportului prin umezire prealabilă sau prin utilizarea grundului Putzgrund.

Amestecare

Mortarul de reparații Renobet se amestecă cu apă pe șantier, omogen fără cocoloașe. Amestecarea se poate face cu un malaxor orizontal (de exemplu, mașinile din seria PFT HM sau malaxor PFT Lotus XS), un mixer manual și, ocazional, cu mâna. Timpul pentru amestecarea manuală este de aproximativ 5 minute, după care amestecul se lasă în repaus timp de 5 minute și apoi se amestecă din nou. Dacă este necesară aplicarea mecanizată, se recomandă mașina PFT Swing (cu compresor), dar trebuie avut în vedere faptul că timpul de aplicare a produsului este de 20 de minute.

Apa de amestecare: sunt necesari 6,0 litri de apă pentru 25 kg de mortar uscat.
Necesarul de material: 1,6 kg/m² pe mm. Cantitatea exactă de material necesară poate fi determinată prin aplicare de probă.
Grosimea stratului: max. 20 mm.
Timp de aplicare: aprox. 20 minute.
Condiții de aplicare: În timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie între +5°C și +25°C.
Depozitare, termen de valabilitate: într-un loc uscat, în ambalaj nedeschis, timp de 6 luni de la fabricare.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (Min)	Litri (recomandat)	Litri (max.)
25 kg	1	6,0 l	1

Amestecarea



Timp de amestecare
5 min

Timp de maturare în min.
5 min

Instrucțiuni de lucru

Se aplică cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	20 mm
-----------------------	-------

Consum



Consum de material min.
1.6

Consum de material, în unitate de măsură
kg/m²/mm

Timp de lucru



20 min

Protecție după aplicare

Mortarul de reparații nu trebuie să fie expus la îngheț în timpul perioadei de întărire!

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

2614	Tiefengrund	Conține nanoparticule care întăresc substratul în profunzime.
2615	PUTZGRUND	Grund general cu dispersie apoasă de rășini sintetice
2733	SILICONOLA	Tencuială economică cu rășină siliconică
2737	SILICONOLA EXTRA	Tencuială siliconică premium pentru fațade rezistente la intemperii
2772	EDELPUTZ EXTRA 2 mm	Tencuială decorativă minerală drișcuită
2774	Edelputz Extra 4 mm	
2775	EDELPUTZ EXTRA K 1,5 MM	Tencuiala decorativă minerală zgâriată
2800	SILICONTOP	Vopsea siliconică premium pentru fațadă
2801		
2802	DEKORTOP	Vopsea pentru fațadă cu liant mineral și rășină sintetică
2805	EGALISATION	Vopsea acrilică de exterior, în dispersie apoasă, cu adaos de rășină siliconică
2806	EGALISATION PLUS	Egalisation vopsea de fațadă cu formulă avansată BioProtect

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Materie primă	Liant special pentru ciment cu întărire rapidă, umplutură minerală și aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților.
Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	0,6mm
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm²	5 N/mm²
Densitatea kg/m³	1 500

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	48
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	6 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis
Servicii	Service, inchiriere masini	
Instructiuni de eliminare	Nu turnați materialul rămas în canalizare. Lăsați materialul rămas să se întărească. Eliminați tencuiala întărită ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale.	
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie predate pentru reciclare. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.	
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii	
Notă juridică	Aviz juridic	