

COVERING SYSTEM

8205

BASIS



CALITATE DE TOP

Adeziv pentru plăci ceramice absorbante

Adeziv standard pentru plăci ceramice cu absorbție medie și mare.

Pentru plăci ceramice mici, ușoare și absorbante.

Tixotrop: facilitează așezarea plăcilor pe perete fără alunecare.



interior: doar perete
pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru suprafețe interioare supuse la solicitări ușoare: de ex. bucătărie, living, hol.
Numai pentru solicitări ușoare, de ex. trafic pietonal.

EN 12004-1

C1T

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperaturile scăzute au un efect negativ asupra procesului de maturare și prelungesc timpul de întărire a materialului. În timpul prelucrării, trebuie evitate efectele negative directe ale înghețului, ale căldurii ridicate și ale ploii. Încălzirea directă a materialului este interzisă! Nu utilizați produsul dacă se așteaptă îngheț.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să fie conform cu standardele în vigoare, să fie solid, fără particule libere, praf, vopsea, reziduuri de ulei sau decofrol, eflorescențe. Acesta trebuie să fie stabil, uscat și uniform absorbant. Suprafața trebuie să aibă planeitatea corespunzătoare, să nu fie înghețată sau hidrofugă.

Pregătirea stratului suport

Pe substraturile cu liant absorbant și de ipsos, utilizați amorsa Cemix Grundplus. Pentru a obține o suprafață plană, utilizați șapă autonivelantă Cemix, pe suprafețele orizontale, și mortar de reparații Cemix pe suprafețele verticale.

Amestecare

Preparare: se toarnă mortarul uscat în cantitatea de apă necesară și se amestecă. Folosiți doar apă curată. Amestecați cu un mixer manual cu turatie scăzută. Se amestecă până obțineți o masă omogenă, fără cocoloașe. Se lasă câteva minute în repaus, după care se amestecă din nou pentru scurt timp.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (Min)	Litri (recomandat)	Litri (max.)
25 kg	l	6 L	l
5 kg	l	1,2 l	l

Amestecarea



Timp de amestecare	Viteza de amestecare rpm	Timp de maturare în min.
5 min	800	3 min

Instrucțiuni de lucru

Adezivul pentru plăci ceramice se aplică pe suprafața de bază cu o gletieră de oțel, mai întâi peste suprafață cu acoperire completă, apoi cu o gletieră dințată.
Consum de material:
gletieră cu dinți de 3-4 mm aprox. 1,6 - 2,1 KG/m2;
gletieră cu dinți 6-8 mm aprox. 3,1 - 4,2KG/m2;
gletieră cu dinți 8-12 mm aprox. 4,2 - 6,3KG/m2.
Plăcile se presează în stratul de mortar adeziv printr-o ușoară mișcare de rotație. Poziția plăcii poate fi schimbată în timpul deschis. În cazul formării unei pelicule uscate (proba degetului) trebuie aplicat un nou strat de mortar adeziv. Acoperirea cu plăci ceramice trebuie să respecte rosturile structurale proiectate. Acestea nu se închid, trebuie montat un profil de dilatare sau un material de etanșare flexibil (Sanitersilikon).

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	5 mm
Grosimea minimă/strat	2 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură kg/m²
3	7,5	

Randament adeziv ptr. plăci ceramice

Consumption	6_8mm_tooth_Min	6_8mm_tooth_Max
25 kg	5,2	9,6

Timp deschis conform EN1204



>20 min

Timp de lucru



2 h

Circulabil



1 Zi

Protecție după aplicare

După aplicare, evitați expunerea directă la lumina directă a soarelui, îngheț, căldură și umiditate ridicată și ploaie timp de 24 de ore. Chituirea trebuie începută numai după ce produsul este complet uscat. Plăcile neabsorbante vor prelungi timpul de întărire și uscare.

PRODUSE RECOMANDATE

5450 GRUNDPLUS

Amorsa concentrata pentru suprafete absorbante

8610 COLORIN

Chit de rosturi pentru gresie și faianță

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Granulație maximă	0,6mm
Pus sub sarcină	7 Zi
Aderența după imersia în apă >N/mm ²	0,5
Aderența după depozitarea la temperaturi ridicate >N/mm ²	0,5
Aderența după cicluri de îngheț/dezgheț >N/mm ²	0,5
Densitatea kg/m ³	1 540
Densitatea uscată kg/m ³	1 300
Eliberarea de substanțe corozive	CT

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în

HU/RO/HR/SL

Greutatea netă

25 kg

Tipul ambalajului

sac

Ambalare

hârtie

Cantitate pe palet

48

Greutate pe palet

1 200 kg

Perioada de garanție/depozitare, în luni

12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis
sac	PE	
Servicii	Service, inchiriere masini	
Instructiuni de eliminare	Nu aruncați reziduurile neconsumate în scurgere. Se amestecă reziduurile neconsumate cu apă și se lasă să se solidifice. Apoi aruncați ca deșeuri de construcție în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.	
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.	
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii	
Notă juridică	Aviz juridic	