

FACADE SYSTEM

2012

PREMIUM



SUPRAFAȚĂ IMPECABILĂ, NETEDĂ ÎNTR-UN SINGUR PAS

Tencuială manuală cu un singur strat

Creați textură netedă cu un singur strat.

Potrivit și pentru aplicații de reparații pe suprafețe mari și mici.

Permeabilitate bună la vapori datorită liantului de var hidratat.

Optimizat pentru aplicare manuală.



exterior: doar perete
interior: doar perete
pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Tencuială permeabilă la vapori pentru zidărie exterioară și interioară a clădirilor rezidențiale noi și vechi, a clădirilor publice și industriale. Poate fi aplicat pe caramida uscată, beton, BCA, caramida cu var-nisip, piatra naturală și zidărie din vată minerală legată corespunzător, protejată de încărcare de sare, apă și apă subterană.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie de +5°C și +25°C. În timpul perioadei de încărcare, trebuie evitată expunerea directă la soare, căldura, înghețul, umiditatea excesivă (ploaie) și curenți de aer. Temperaturile scăzute pot afecta negativ întărirea, timpul de priză al materialului este extins. Tencuiala nu trebuie expusă înghețului în timpul perioadei de întărire!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să îndeplinească standardele în vigoare, să fie solid, stabil, fără particule libere, praf, murdărie, ulei, reziduuri de uleiuri de decofrare și eflorescențe. Temperatura recomandată a substratului este cuprinsă între +5 °C și +25 °C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de a începe lucrul, acoperiți suprafețele care trebuie protejate! Orice defecte ale zidăriei trebuie reparate cu cel puțin trei zile înainte de începerea lucrărilor. Îndepărtați orice tencuială care se mișcă ușor, umpleți crăpăturile mari și canelurile țevilor cu tencuială de bază. Cu cel puțin o zi înainte de aplicare, asigurați absorbția, stabilitatea și aderența uniformă a suprafețelor pereților sunt asigurate după cum urmează:
În cazul cărămizii, betonului, zidăriei și zidăriei mixte, cu amorsă pe bază de mortar Kontakt VS, în cazuri speciale cu amorsă cu aderență îmbunătățită Eurosan VS.
În cazul plăcilor din vată lemnasă, cu amorsă pe bază de mortar Kontakt VS întărit cu o plasă rabiț (grosime 8 mm) cu un timp de așteptare de 14 zile, sau încorporat în mortar de reparații Renti, rezistentă la medii alcaline, plasă din fibră de sticlă de min. 145 grame, cu un timp de așteptare de 4 zile.
Pentru suprafețe netede din beton, utilizați amorsă Eurosan VS pentru exterior și amorsă Eurosan VS sau grundul Kontakt B PLUS pentru interior.
Pentru suprafețe BCA amorsati cu grund Kontakt Poren.

Amestecare

Tencuiala manuală Premium se amestecă cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face mecanizat cu betonieră orizontală (de exemplu, PFT HM24), pentru cantități mici cu o mașină de amestecat (folosind un braț de amestecare adecvat) sau manual.
Consum: aprox. 14 kg/m² pentru o grosime a stratului de 1 cm. Necesarul exact de material poate fi determinat prin testare pe șantier.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (Min)	Litri (recomandat)	Litri (max.)
25 kg	I	6,0 l	I
40 kg	I	9,0 l	I

Instrucțiuni de lucru

Materialul amestecat cu apă este aplicat pe perete cu o mistrie de zidar sau o mașină de tencuit, nivelată cu un dreptar H și tăiată cu un suport trapezoidal. Grosimea recomandată a stratului este de 10-20 mm în interior și 20 mm în exterior.
Dacă este necesar un strat mai gros pentru a alinia zidăria, acesta poate fi aplicat numai în mai multe straturi, iar suprafața primului strat trebuie să fie rugoasă, rugozitatea obținută prin pieptănare cu un pieptene de tencuială sau tăiată pentru a asigura o aderență adecvată. În cazul în care structura peretelui nu este uniformă, se recomandă utilizarea unei plase de sticlă de armare încorporată în treimea superioară a tencuiei de bază. Tencuiala de bază poate fi drișcuită. Premium poate fi aplicat într-un singur strat de până la 3 cm grosime.
Instrumente de prelucrare: dreptar H și lamă trapezoidală, mistrie de zidărie, mistrie de colț.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	20 mm
Grosimea minimă/strat	10 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material, în unitate de măsură
14	kg/m²/cm

Necesar de material și randament ptr. tencuiei

Caz de utilizare	Grosime strat Min./Recomandată/Max.	Consum minim în {unit}	Randament	Dimensiune ambalaj	Grosime aplicată
Aplicați un strat de 2 cm grosime pentru exterior	10mm-20	14 kg/m²/cm	0.19047619047619m²	40kg	mm
Aplicați un strat de 1 cm grosime pentru interior	10mm-20	14 kg/m²/cm	0.19047619047619m²	40kg	mm

TimP de lucru



180 min

Protecție după aplicare

În vreme caldă și/sau vântoasă, protejați tencuiala deja întărită de uscarea rapidă prin pulverizarea apei. Suprafața tencuită poate fi placată, tapetată, vopsită, acoperită cu tencuială minerală sau tencuială de finisare.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Curățați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

2002 KONTAKT VS

Șpriț de tencuială pe bază de ciment

2005 Kontakt Poren

Amorsă pentru BCA

2090 Simultan

Tencuială de netezire, tinci cu granulație fină

2108 Profilfix

Mortar de fixare cu priză rapidă

2110 Renti

Mortar de renovare

2111 Renti Fein

Mortar de renovare cu granulație fină

2130 EUROSAN VS

Șpriț pentru aplicarea tencuielilor de asanare

4460 GLETTI EXTRA

Glet de var universal

8050 KONTAKT B PLUS

Punte de aderență cu dispersie de cuarț pentru substraturi neabsorbante

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Materie primă	Amestec mineral cu lianti de var si ciment si aditivi care imbunătățesc performanțele.
Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	1,2mm
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm ²	2,50 N/mm ²
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm ²	1 N/mm ²
Conductivitate termică (λ) in W/(m.K)	0.43
Densitatea uscată în kg/m ³ - până la	1 400

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO
Greutatea netă	40 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	30
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
----------	----------------------------

Eliminarea ambalajelor	Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa tehnică de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi oferite pentru reciclare. Nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
------------------------	--

Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
-------------------------	-------------------------

Note generale	Respectați reglementările in vigoare, procedurile de lucru și standardele aplicabile la construirea zidăriei. Nu este permisă adăugarea de lianți, agregate și alți aditivi sau cernerea amestecului.
---------------	--

Notă juridică	Aviz juridic
---------------	--------------